

## ***PRILOGA 23:***

***Tehnični pogoji za zalivanje razpok na asfaltnih voziščih državnih cest***

# TEHNIČNI POGOJI ZA ZALIVANJE RAZPOK NA ASFALTNIH VOZIŠČIH DRŽAVNIH CEST

Postopek zalivanja razpok je obravnavan v tehnični specifikaciji za javne ceste  
*TSC 08.311/1 : 2005 Redno vzdrževanje cest – Vzdrževanje prometnih površin – Asfaltna vozišča.*

## Splošno

1. Razpoke se popravi z zalivanjem le v primerih, če jih na določeni vozni površini ni več kot  $1 \text{ m}^1/\text{m}^2$ .
2. Dela se izvaja praviloma le od spomladi do jeseni pri temperaturi zraka višji od  $5^\circ \text{C}$  in v suhem vremenu.
3. Zaliva se razpoke širine od 3 do 25 mm.

## Priprava razpok

4. Rezkanje se izvede:
  - globine: 1,5 – kratna širina in do največ 30 mm
  - širine: najmanj 15 mm in največ 40 mm
5. Izrezkano razpoko se očisti z motorno jekleno krtačo in drobne delce izpiha s stisnjenim zrakom.
6. Celotno površino razpoke se pobrizga s primernim sredstvom za večjo sprijemljivost. Pred zalivanjem reg mora biti premaz sušen.

## Zalivanje razpok

7. Za zalivanje razpok je potrebno uporabiti ustrezno zalivno zmes (ustrezen certifikat in izjava o lastnostih).
8. Zalivno zmes se lahko segreva le v kotlu z oljnim plaščem in mešalom ter vgrajenim termometrom za kontrolo ustreznosti temperature zalivne zmesi pri vgradnji, ki jo predpiše proizvajalec zmesi. Rege se zaliva strojno.
9. Pri zunanji temperaturi do  $20^\circ \text{C}$  se razpoko zalije malo pod zgornjim robom, pri višji temperaturi pa do vrha razpoke. Po potrebi se razpoke po nekaj dneh ponovno zalije, tako da seže zalivna masa do roba razpoke in se s tem prepreči pojav žlebov.

## Zaključna dela

10. Zalito razpoko se posuje z drobljenim grobim peskom ( $1,5 \text{ kg}/\text{m}^2$ ), če se spusti promet prej kot v 10 minutah po zalivanju razpok pa s kameno moko.
11. Po končanih delih se vozišče počistiti.